

Podmiot:	STABILNOŚĆ SKŁADOWANIA
Propozycja:	Propozycja nr 1/POWG16-17216
Postanowienie QUALICOAT:	Postanowienie nr 11/KT 30.03.16
Data zatwierdzenia:	24 listopada 2016 r.
Data wejścia w życie:	1 lipca 2017 r.
Zmiana Wymagań:	Dodatkowy tekst w sekcji 4.1.1

4.1.1 Informacje techniczne

Arkusze danych technicznych

Producent dostarcza lakierniom i odpowiedzialnemu laboratorium stosowny arkusz danych technicznych. Powinien on zawierać przynajmniej następujące informacje:

- Nr QUALICOAT P
- Opis produktu
- Warunki utwardzania, w tym czas utwardzania z co najmniej 2 temperaturami oraz minimalnym i maksymalnym czasem dla każdej temperatury.
 - np. - 12 min. do 30 min. przy 180°C
 - 7 min. do 20 min. przy 190°C
 - 5 min. do 15 min. przy 200°C
- Okres trwałości i maks. temp. przechowywania (XX miesięcy <YY°C)

Etykieta

Etykiety powinny zawierać przynajmniej następujące informacje:

- Nr QUALICOAT P
- Opis koloru
- Kod produktu
- Numer partii
- Wartość połysku
- Warunki utwardzania (min. i maks. dla czasu i temperatur)
- Data trwałości¹ przy <YY°C

¹ Patrz sekcja 3.7.1.