

Temat:	UŻYCIE POWŁOK PROSZKOWYCH PO DACIE PRZYDATNOŚCI
Propozycja:	Farby proszkowe WG (17.02.15) - przegl. 02.07.15
Postanowienia QUALICOAT:	<p><u>Postanowienie nr 3/TC 5.11.14</u></p> <p>TC poprosił WG Specyfikacje o ujęcie w Specyfikacjach zasad określających użycie proszku po dacie przydatności zgodnie ze stwierdzeniem z pisma wysłanego do dostawców proszków w dniu 02 września 2014 r.</p> <p><u>Postanowienie nr 2/EC 20.05.15</u></p> <p>EC poprosił Farby proszkowe WG o wyjaśnienie zasad użycia powłok proszkowych po dacie przydatności z uwzględnieniem uwag zgłoszonych w trakcie spotkania (wersja robocza arkusza aktualizacji nr 3).</p> <p><u>Postanowienie nr 9/TC 4.11.15</u></p> <p>EC zatwierdził nowe brzmienie zaproponowane przez Farby proszkowe WG i zwrócił się do WG Specyfikacje o dokonanie przeglądu zawieszonego Arkusza aktualizacji nr 3 - UŻYCIE POWŁOK PROSZKOWYCH PO DACIE PRZYDATNOŚCI.</p> <p><u>Postanowienie nr 1/TC 30.03.16</u></p> <p>TC zatwierdził zaktualizowany arkusz aktualizacji nr 3 (UŻYCIE POWŁOK PROSZKOWYCH PO DACIE PRZYDATNOŚCI), który ma wejść w życie z dniem 01 września 2016 r. Do dostawców proszków i ogólnych licencjobiorców zostanie wysłany okólnik wyjaśniający decyzje i terminarz wdrożenia.</p>
Data zatwierdzenia:	31 marca 2016
Data wejścia w życie:	01 września 2016
Poprawki Specyfikacji:	<ul style="list-style-type: none">▶ Dodatkowy tekst w sekcji 3.7.1 Powłoka▶ Odniesienie do § 3.7.1 dodane jako notatka w sekcji 4.1.1. Informacji technicznej
3.7.1 Malowanie	<p>W przypadku wyrobów do zastosowań architektonicznych lakiernia musi używać farb mających atest QUALICOAT.</p>

Temat:	UŻYCIE POWŁOK PROSZKOWYCH PO DACIE PRZYDATNOŚCI
<p>Wycofanie atestu</p> <p>Jeżeli atest danego systemu powłoki organicznej zostanie cofnięty, lakiernia może używać go jeszcze przez maksymalnie 3 miesiące w celu dokończenia bieżących zamówień. Natomiast jeżeli wydany został zakaz stosowania danego koloru, lakiernia musi natychmiast przestać go używać.</p> <p>Wygaśnięcie daty przydatności typu „Best before”</p> <p>Na wniosek lakiernika dostawca proszku może wydać pozwolenie przedłużające możliwość użycia proszków z przekroczoną datą przydatności. W zakresie odpowiedzialności dostawcy proszku leży sprecyzowanie, jakie dodatkowe testy musi on lub lakiernik przeprowadzić. Po uzyskaniu zadowolających wyników, dostawca proszku wystawi lakiernikowi pisemne pozwolenie precyzujące nową datę przydatności do użycia.</p>	
<p>4.1.1 Dane techniczne</p> <p>Karta danych technicznych</p> <p>Producent proszku musi dostarczyć zakładom lakierniczym i upoważnionemu laboratorium stosowną kartę techniczną. Powinna ona zawierać przynajmniej następujące informacje:</p> <ul style="list-style-type: none">- QUALICOAT + P-No- Opis produktu- Warunki utwardzania włącznie z przedziałem utwardzania z co najmniej 2 temperaturami oraz czasem minimalnym i maksymalnym dla każdej temperatury. Np.: – 12-30 min. w temp. 180°C, – 7-20 min. w temp. 190°C, – 5-15 min. w temp. 200°C,- Okres trwałości produktu <p>Etykieta</p> <p>Powinna ona zawierać przynajmniej następujące informacje:</p> <ul style="list-style-type: none">- QUALICOAT + P-No- Opis koloru- Kod produktu- Numer partii- Wartość połysku- Warunki utwardzania (min. i maks. wartości czasu i temperatur)- Data przydatności typu „Best before”¹ <p>¹ Szczegóły w sekcji 3.7.1</p>	